

AUTHENTIC

Badigeon à la chaux aérienne

MATERIAUX :

AUTHENTIC se compose de chaux aérienne, liants minéraux normalisés, d'agréats à granulométrie adaptée et d'adjuvants spécifiques.

AUTHENTIC est disponible en 42 teintes standard.

PROPRIETES :

AUTHENTIC s'utilise pour la décoration des supports minéraux intérieurs et extérieurs.

UTILISATION :

AUTHENTIC s'utilise en tant que couche de finition des supports minéraux pour obtenir des aspects à l'ancienne.

SUPPORTS :

Enlever tous les éléments pulvérulents et qui nuisent à l'adhérence ainsi que les anciennes couches. Pour les supports absorbants, appliquer une couche de base de SOFIX. Avant la pose du crépi, le support doit être humidifié.

APPLICATION :

AUTHENTIC se mélange dans une gâche appropriée et se pose manuellement à la brosse.

Suivant les exigences esthétiques, une structuration ultérieure peut être faite. Le mélange se fera toujours en deux temps.

Le mortier sec se mélange intensivement avec de l'eau pure afin d'obtenir une consistance pâteuse. Après 15 minutes d'attente, le matériau doit encore être remué et le taux de gâchage ajusté, Il faut veiller à préparer suffisamment de matériau pour pouvoir enduire une surface de mur entière sans reprises.

Protéger l'enduit frais de la pluie battante et d'un séchage trop rapide. En particulier lorsque l'enduit est exposé aux rayons directs du soleil et au vent, prendre des mesures spéciales, par exemple protéger les façades ou les échafaudages par des bâches. Ne pas utiliser lorsque la température ambiante ou celle du support est inférieure à + 5° C ou supérieur à 30°C.

Finition

AUTHENTIC permet de réaliser toutes les finitions traditionnelles à la brosse, suivant les exigences esthétiques une structuration ultérieure peut être faite à l'aide d'outil adapté

CONSOMMATION :

env. 0.2 à 0.8 kg/m²

PRÉPARATION

Malaxer la poudre à sec à vitesse lente pendant 1 à 2 minutes.

Mélange 1 - Ajouter 4 à 5 litres d'eau propre en malaxant.

- Laisser reposer 10 minutes.

Mélange 2 Remalaxer en ajoutant la quantité d'eau pour obtenir la maniabilité souhaitée :

STUCCO : 0,5 à 2 litres BADIGEON : 6 à 8 litres

LISSÉ : 2 à 3 litres EAU FORTE & PATINE : 10 à 25 litres

ÉPONGÉ & BROSSÉ : 4 à 5 litres

Quelle que soit la dilution souhaitée, toujours effectuer le mélange 1.

Gâcher la quantité de produit nécessaire pour les surfaces à enduire d'un seul tenant.

RENDEMENTS

Les rendements sont indicatifs; ils dépendent de l'état du support et de la dilution.

STUCCO**** : 1,2 à 1,4 kg/m² (1c) BROSSE * : 0,6 à 0,8 kg/m² (2c)

LISSÉ** : 1 à 1,2 kg/m² (1c) ÉPONGE * : 0,6 à 0,8 kg/m² (2c),

BADIGEON* : 0,4 à 0,6 kg/m² (2c) EAU FORTE *** : 0,05 à 0,1 kg/m²

et PATINE ***

IMPORTANT

-Ne pas rebattre le mortier , durée de vie en pot : 3 à 5 heures.

-Mouiller les supports à refus et laisser réessuyer. Dans le cas où le mouillage est impossible, utiliser le régulateur de porosité UNIPOR appliqué 12 heures minimum à l'avance.

-Pour les aspects badigeon, brossé, épongé et patine, utiliser des brosses spéciales badigeons

CONDITIONNEMENT :

En seau de 5 et 10 kg

STOCKAGE :

Pas plus de 12 mois dans un endroit sec.

REMARQUE :

Ne donner au recyclage que les emballages vides.

Nos conseils d'utilisation - qu'il s'agisse de textes, de paroles ou d'images - sont basés sur notre connaissance du moment. Les indications de valeurs, les mélanges etc. ont une valeur indicative. Nos recommandations n'offrent pas de garantie pour ce qui concerne les caractéristiques. Plus particulièrement, aucune responsabilité ne peut nous être imposée en cette matière. Les dispositions légales concernant les responsabilités de produits restent en vigueur. Ces conseils ne déchargent pas le client de son devoir d'examen ni de sa responsabilité, en particulier en ce qui concerne le respect d'autres prescriptions ou directives techniques, et des lois.

La parution de cette nouvelle fiche technique, fondée sur les développements techniques, enlève aux précédentes leur validité.



Ste des Ogres de France

526 Avenue Victor Hugo

84400 – Apt Cédex

tel : 00.33 (0)490.746.382

fax :00.33 (0)490.7446.75

www.ocres-de-france.com

