



## BADISOF – Badigeon de chaux

BADISOF est un badigeon de chaux aérienne, 100% minéral qui permet de retrouver par sa matière et la chaleur des pigments « ocres de France » l'authenticité des murs d'autrefois. D'un emploi simple et sans aucun danger, BADISOF laisse respirer votre support tout en étant imperméable aux eaux de ruissellement.

BADISOF existe en blanc prêt à être coloré avec les pigments Ocres de France «SOF-DOSE »

Ce badigeon de chaux s'applique directement sur un support minéral et absorbant ou sur SOFIX (sous couche pour badigeon dans le cas de support tel que : ancien enduit ciment, placoplâtre, carreaux de plâtre, plâtre, peinture...et de façon générale à chaque fois que le support est méconnu)ou sur SOFADHER.

### DILUTION :

#### Pour Badigeon à la brosse :

Première couche : diluer 1 volume de BADISOF pour 1 volume d'eau. Remuer avec un agitateur électrique, petite vitesse. Laisser reposer 5 à 10 minutes puis ajouter 1 volume d'eau. Mélanger souvent durant l'application.

Deuxième couche : diluer 1 volume de BADISOF pour ½ volumes d'eau. Remuer. Laisser reposer 5 à 10 minutes puis ajouter ½ volumes d'eau.

#### Pour patine ou lait de chaux :

La patine est une couche très liquide de couleur différente ou de même coloris qui permet d'obtenir de la nuance.

Sur votre BADISOF simple à la brosse, passez une couche diluée de la façon suivante :

1 volume de BADISOF coloré mélangé avec 10 à 30 volumes d'eau.

Avec BADISOF vous découvrirez l'art de l'utilisation de la chaux que maîtrisaient parfaitement les peintres et maçons d'autrefois.

Faire entrer la chaux dans votre intérieur c'est avoir des murs à la texture agréable au toucher, respirant, résistant, hygiénique, anti- bactérien et avant tout de la couleur, bien connu pour son apport de source de bien être et de joie.

Coloration de votre badigeon blanc :  
Ajouter un pot de SOF-DOSE pour un seau de 4 ou 8 kg de BADISOF PLUS

Mélanger toujours le pigment en poudre dans le seau de BADISOF avant de rajouter l'eau.

### Conditionnement :

- ✓ Seau en poudre de 4 ou 8 kg

### Consommation :

- ✓ Brosse : 100 à 200 g / m<sup>2</sup>
- ✓ Patine : elle dépend de la dilution en eau



\*Le mélange en eau doit se consommer immédiatement.



- \*Nuancier de 42 teintes
- Possibilité d'éclaircir les teintes existantes
- Echantillons disponibles (sous condition)
- Il est possible d'appliquer une couche de cire en finition pour protéger des salissures
- Application : brosse

26.92€ le seau de 4 kg

46.13€ le seau de 8 kg

5.40€ la dose colorant pour 4 kg

10.80€ la dose pour 8 kg

\* tarif public au 01 février 2014

