



Colorer votre vie au naturel



# FICHE TECHNIQUE

## SOFIX

### Sous-couche matière

#### CONDITIONNEMENT

- . Seau de 1 kg
- . Seau de 2,5 kg
- . Seau de 5 kg

#### RENDEMENTS

\*Usage intérieur : 1 kg = 10 m<sup>2</sup>

\*Usage extérieur : 1 kg = 20 m<sup>2</sup>

\*Ces rendements sont donnés à titre indicatif et dépendent du support



**Mélanger souvent tout au long de l'application de sorte que la silice ne se dépose pas au fond du seau.**



#### CONSERVATION

- . Un an en poudre à l'abri de l'humidité
- . 24 h lorsqu'il est mis en eau



**SOFIX** est un produit de pont d'adhérence et de régulateur de fond qui s'utilise sur des supports inappropriés tels que fibrociment, plaques carreaux, enduit de plâtre, surfaces intérieures peintes, bois aggloméré... avant la pose de badigeons de chaux.

#### Pour usage intérieur

**Avec le seau de 5 kg** : verser 4 litres d'eau propre, malaxer avec un agitateur électrique (petite vitesse) jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte.

Laisser reposer 5 à 10 minutes puis ajouter 2 litres d'eau.

**Avec le seau de 2,5 kg** : verser 2 litres d'eau propre, malaxer avec un agitateur électrique (petite vitesse) jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte.

Laisser reposer 5 à 10 minutes puis ajouter 1 litre d'eau.

**Avec le seau de 1 kg** : verser 0,8 litres d'eau propre, malaxer avec un agitateur électrique (petite vitesse) jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte.

Laisser reposer 5 à 10 minutes puis ajouter 0,4 litres d'eau.

Appliquer en croix uniformément à la brosse à badigeon sur votre support.

Mélanger souvent tout au long de l'application.

Séchage : 4 à 5 jours pour l'application d'un badigeon de chaux intérieur.

#### Pour usage extérieur

**Avec le seau de 5 kg** : verser 4 litres d'eau propre, malaxer avec un agitateur électrique (petite vitesse) jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte.

Laisser reposer 5 à 10 minutes puis ajouter 8 litres d'eau.

**Avec le seau de 2,5 kg** : verser 2 litres d'eau propre, malaxer avec un agitateur électrique (petite vitesse) jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte.

Laisser reposer 5 à 10 minutes puis ajouter 4 litres d'eau.

**Avec le seau de 1 kg** : verser 0,8 litres d'eau propre, malaxer avec un agitateur électrique (petite vitesse) jusqu'à l'obtention d'une pâte compacte.

Laisser reposer 5 à 10 minutes puis ajouter 2 litres d'eau.

Appliquer en croix uniformément à la brosse à badigeon sur votre support.

Mélanger souvent tout au long de l'application.

Séchage : 12 heures pour un badigeon ou enduit de chaux extérieur.