



Colorer votre vie au naturel



FICHE TECHNIQUE

TRADICHAUX CLAIR

DOMAINE D'APPLICATION

- . Maçonnerie de moellons
- . Parpaings
- . Briques hourdées au mortier de liant hydraulique
- . Enduit hydraulique
- . Béton banché
- . Gobetis

COMPOSITION

- . Chaux grasse
- . Ciment portland
- . Sables calcaires et siliceux
- . Adjuvants

CONSOMMATION

+/- 18 kg / m² par cm d'épaisseur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- . Granulométrie : 0 à 1,8 mm
- . T° d'application : $\geq 5^{\circ}\text{C}/\leq 30^{\circ}\text{C}$
- . Module d'élasticité : +/- 6000 MPA
- . Résistance à la flexion : $\geq 2,0$ MPa
- . Rétention d'eau : +/- 90 %
- . Masse volumique : +/- 1300 kg/m³

DUREE PRATIQUE D'UTILISATION (DPU)

Environ 1 heure

12 mois dans son emballage d'origine à l'abri de l'humidité



Enduit de dressage

TRADICHAUX clair est un enduit à la chaux grasse, prêt à gâcher, qui peut être coloré avec les pigments Ocres de France. Destiné à rattraper les désafleurs, hors d'aplomb, moellons descellés et autres défauts de planéité de 2 à 5 cm d'épaisseur des façades, il s'applique en une couche de 2 à 5 cm à la main ou à la machine à projeter.

Il peut être utilisé en rénovation ainsi qu'en construction neuve, directement sur le support selon la technique du "monocouche".

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être stables, sains, propres et dépoussiérés, exempts de toutes traces de matières organiques.

Les supports doivent être purgés des éléments instables. Les joints friables seront dégradés à vif.

Les bétons lisses seront traités préalablement à l'aide de l'enduit RENODRESS.

Par temps chaud, venteux ou sec, les supports doivent être humidifiés quelques heures avant l'application de l'enduit.

Dans le cas de supports poreux et absorbants, ils seront humidifiés la veille.

Durant la pose du mortier et durant sa phase de durcissement, la température ambiante, ainsi que celle du support ne peut être inférieure à 5°C, ni supérieure à 30°C. On évitera d'appliquer l'enduit sur une paroi gelée, en cours de dégel ou pouvant être soumise au gel durant les heures suivant l'application.

MISE EN OEUVRE

Mélanger mécaniquement dans une auge, en bétonnière ou en machine à projeter. Maintenir un temps de malaxage constant tout au long du chantier et respecter le dosage en eau. Ajouter 6 à 7 litres d'eau par sac de 30 kg de **TRADICHAUX clair**. Le mortier raidi ne pourra être remalaxé ni réutilisé.

- **Finition aspect projeté et aspect écrasé** : passer une première passe de 10 à 40 mm. Laisser "tirer" cette passe avant de réaliser le grain, qui sera obtenu par la projection d'une deuxième passe d'une épaisseur de 3 à 5 mm. L'aspect écrasé s'obtiendra en passant une taloche souple sur l'enduit encore frais.

- **Finition grattée - Aspect gratté** : appliquer l'enduit en 1 ou 2 passes, puis dresser, régler, le serrer à l'aide d'un couteau à enduire. Lorsqu'il commence à durcir, le gratter uniformément à l'aide d'une taloche à pointes ou d'un gratton.

- **Finition talochée** : projeter une première passe destinée à rattraper le nu. Après environ 2 heures, projeter une deuxième passe d'une épaisseur d'environ 5 mm, qui sera réglée et dressée au couteau à enduire. Dès que l'enduit durcit, procéder à la finition à l'aide d'une taloche.

TRADICHAUX clair est conditionné en sac de 30 kg sur palette housée de 1200 kg.

TARIF

Sur devis : nous consulter