

# Ste des Ogres de France

526 Avenue Victor Hugo

FR -84400- APT

[www.ocres-de-france.com](http://www.ocres-de-france.com) – tel : 00.33(0)490.746.382 – fax :00.33(0)490.744.675

## SOFIX Sous-couche pour chaux

### Utilisation :

SOFIX est un produit de pont d'adhérence qui s'utilise sur des supports inappropriés : fibrociment, plaques carreaux, enduit de plâtre, surfaces intérieures peintes, bois aggloméré ... avant la pose d'enduits minces ou de badigeons.

SOFIX se présente en fut de 2.5 kg et 5 KG, et couvre environ 25 et 50 M<sup>2</sup> (selon conditionnement) en une couche pour l'intérieur et environ 50 et 100 M<sup>2</sup> (selon conditionnement) en une couche pour l'extérieur.

### Mode d'emploi :

Pour 5 kg :

Pour usage intérieur : Verser 4 litres d'eau propre puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte compacte. Laisser reposer 15 min, puis ajouter 2 litres.

Pour usage extérieur : verser 4 litres d'eau propre, puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte compacte. Laisser reposer 15 min, puis ajouter 6 à 8 litres.

Mélanger souvent durant l'application

Pour 2.5 kg :

Pour usage intérieur : verser 1 litre d'eau propre jusqu'à obtention d'une pâte compacte. Laisser reposer 15 min puis, ajouter 1,5l à 2 litres d'eau.

Pour usage extérieur : verser 2 litres d'eau propre puis, malaxer jusqu'à obtention d'une pâte compacte. Laisser reposer 15 min. rajouter 3 à 4 litres d'eau.

Mélanger souvent durant l'application.

Appliquer à la brosse à badigeon.

Croiser en évitant les manques

Laisser sécher SOFIX entre 4 à 5 jours avant de passer votre badigeon à l'intérieur.

Laisser sécher SOFIX 12h00 avant de passer votre badigeon ou votre enduit à l'extérieur.

**Choisir le naturel...**  
**... c'est construire l'Avenir**